

ACEITE DE MADERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Índice de Acidez	< 8,-
Densidad a 20 ° C	0,932 ó 0,940
Color Gardner	< 13
Índice de Iodo	> 158
Índice de Saponificación	189 ó 198

Referencia: 21012 ó 14A

Diciembre 2.010